9841N Guarnizione siliconica nera a reticolazione acetica





Caratteristiche:
● Resiste fino a temperature di 240°C
● Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti
● Sostituisce le guarnizioni preformate
● Il pratico dosatore consente un'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto
● Polimerizza reagendo all'umidità atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente
● Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature
● Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato
● Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi
● Non verniciabile

ISTRUZIONI D'USO:
La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso. Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore. Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall'applicazione. Temperatura di applicazione: +5° C ÷ +40°C.
Testare prima dell'uso.

Non vendibile in: Portogallo, Cina, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

	art.	Confezione	Formato ml
098410120	9841N P200 (1-2)	tubo	200