
# 1639ESC Nastri isolanti in PVC

Temperatura d'esercizio: 0-80°C
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Allungamento a rottura: 200%
Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
Adesione al dorso: 2.2 N/cm
Rigidità dielettrica: 38kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: ASTM-D-1000 ; UL510
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90



i prezzi si riferiscono al singolo nastro

| | art. | S mm | A mm | L m |
|---|---|---|---|---|
| **BMESC1920NE** | BMESC1920NE | 0.18 | 19 | 20 |